

ÍNDICE BOND

Material	Peso esp.	Índice de trabalho
Bauxita	2.38	9.45
Clínquer de cimento	3.09	13.49
Cru para cimento	2.67	10.57
Argila	2.23	7.10
Argila calcinada	2.32	7.43
Carvão	1.63	11.37
Dolomita	2.82	11.31
Gesso natural	2.69	8.16
Calcário (para cimento)	2.68	10.18
Magnesita (calcinada)	5.22	16.80
Areia	2.68	11.53
Escórias de fornalha	2.93	15.76
Escórias de alto forno	2.39	12.16

FONTE: Wikidata